

TERMÉKISMERTETŐ

ESTATE[®] EMULSION



A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat

Elérhetőség: 0,1 literes festék mintákban, 2,5 literes és 5 literes fémdobozokban, a Farrow & Ball által gyártott összes színben. Megvásárolható közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermeinkben és kijelölt nemzetközi forgalmazóinktól.

Felhasználás: Kiváló minőségű matt emulziós festék, amely helyiségek falán és mennyezetén használható. Erős igénybevételnek kitett helyeken használjon inkább Farrow & Ball Modern Emulsion festéket.

A felület előkészítése: Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. **Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat.**

Összes felület: a jó tapadás és a teljes színmélység érdekében használjon Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat alapozót. További tudnivalókat a Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat termékismertető lapján talál.

Festés: Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

Használat előtt ellenőrizze a festék színét. Nem vállalunk felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát.

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket.

A felület előkészítése után vigyen fel ecsettel vagy hengerrel két réteget. Ha hengert használ, ecsettel egy irányban simítva terítse el egyenletesen a festéket.

Hasznos tanácsok a festék használatához: ennek a hagyományos összetételű festéknek a porozítása nagyobb, mint a korszerű emulzióké. Jóllehet az épületszerkezetre gyakorolt hatása kedvező, és finom, nagyobb színmélységű felület hozható létre vele, az átfestést és az ismételt ecsetvonásokat kerülni kell. A fenti felhasználási tanácsokat betartva elérhető, hogy a bizonyos megvilágítási mellett látható ecsetnyomok hatása csak minimális legyen. Mivel a termék erősen matt hatású, mély árnyalatú színek használatakor óvatosan kell dolgozni. Ha munka közben megszűnik a festék nedves széle, megjelenhet a „villogás” néven ismert festési probléma, amelynek lényege, hogy a két festékszél találkozásánál fényudvarszerű hatás látható.

Szórópisztolyos alkalmazás: jó eredmény érhető el 18–65 ° nyílású szórófejjel, 2000–2700 psi nyomást alkalmazva. További tudnivalókhöz lásd a külön szórási adatlapot.

Szerszámok tisztítása: Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.

Felület tisztítása: Puha, nedves ronggyal vagy szivaccsal finoman törölje át a felületet. Ne felejtse, hogy az erősen matt felületeket a mosás ledörzsölheti vagy nyomot hagyhat rajta. Ha az igénybevétel miatt jelentősebb tisztításra van szükség, használja inkább a Farrow & Ball Modern Emulsion festéket.

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jóállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

ESTATE[®] EMULSION



- Összetétel:** Kopolimer emulzió alapú festék.
- Tárolás:** Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított hat hónapon belül felhasználandó. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a tartalom minőségéért.
- Hulladékkezelés:** Jóllehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény és az ott ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.
- Egészség- és munkavédelem:** A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Kerülje el, hogy a festék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek elől.

Szakmai felhasználók kérésére a Biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk.

Környezet:	Tényleges VOC-tartalom, g/l	0,4 g/l
	VOC-tartalom, %(w/w):	0.03%
	Besorolás:	Minimális
	2010-ben megengedett határ, g/l	30 g/l
	KATEGÓRIA	a

Biocid termékekről szóló rendelet (EU) 528/2012

Ez a termék a következő biocid termékek: - 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol-3(2H)-one.

Ezeket az anyagokat alkalmazzák, mint a-ón tartósítószer.

Nincs nanoanyagok jelen vannak.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Védőkesztyű (például nitril kesztyű) és védőszemüveget A termék használata közben.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

Ne ürítse csatornába vagy folyóba.

További tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.

Szakmai felhasználók kérésére a Biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk vagy a www.farrow-ball.com.

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU

TERMÉKISMERTETŐ

ESTATE[®] EMULSION



Kiadósság	Száradási idő	Két réteg felvitele közötti idő	Fényességi szint
5 liter legfeljebb 70 m ² -hez elég.	1–2 óra alatt felületszáraz.	A festés előtt várjon legalább 2 órát, hogy a felület teljesen száraz legyen.	2%

Vízgőzáteresztés (ASTM D 1653-13): 727,1 gramm/m ² /24 óra két rétegre számítva. Vízőzáteresztés (ASTM D1653-13): 69,0 gramm/m ² /24 óra/ mm Hg alatt, két réteggel mérve.	A mutató azt adja meg, hogy a vízgőz milyen sebességgel párolog el a festékfilmen keresztül az anyagból, 24 óra alatt.
---	--

9. kiadás – 2013. December

Felelősségkizárás: A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőkből – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS_HU